

# 30-sekundžių remontinis, vandenį stabdantis mišinys



VANDEX PLUG  
mišinys ...



... įspaudžiamas  
į ertmę ir stipriai  
laikomas (apie  
30 sekundžių).



Išlyginamas  
paviršius.



Vandens  
pratekėjimas  
sustabdytas  
visam laikui.



← **Lengvai naudojamas.  
Štai kaip tai daroma.**

- Sustabdo vandens pratekėjimus
- Sustingsta per kelias sekundes
- Ilgaamžis

### PANAUDOJIMO SRITYS

- Vandens pratekėjimų sustabdymas
- Įtrūkimų sandarinimas
- Šlapių paviršių remontas
- Pratekėjimų keraminiuose vamzdynuose stabdymas
- Segmentinių sandūrų tuneliuose remontas
- Paviršių remontas, kur reikia labai greito rezultato
- Metalinių elementų įtvirtinimas į mūrą ar betoną (pvz. geležinkelio pabėgiai)
- Kanalų ir krantinių antierozinis remontas
- Lietaus veikiamų konstrukcijų remontas
- Povandeninių konstrukcijų remontas (prieinamose vietose)

### VANDEX PLUG galima naudoti ant šių paviršių:

- Betonas
- Mūras
- Keramika
- Akmuo

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti švarus, tvirtas be sukibimą silpninančių medžiagų. Pratekėjimus reikia išdaužyti iki tvirto paviršiaus. Ertmės turi būti pakankamai plačios, kad jas galima būtų prikimšti VANDEX PLUG.

### MAIŠYMAS

Kietėjimo laikas labai stipriai priklauso nuo naudojamo vandens kiekio. Vidutiniškai maišoma (prie 20°C): 1 kg VANDEX PLUG + apie 0.25 litro vandens. VANDEX PLUG pilamas į vandenį ir greitai maišomas. Maišymo laikas apie 15 sekundžių. Kietėjimo laikas apie 30 sekundžių.

# Tik per 30 sekundžių sustabdomas vanduo.

## NAUDOJIMAS

Maišykite tik mažus VANDEX PLUG kiekius, kad netektų mišinio išmesti. Mūvėkite tinkamas pirštines.

- Po sumaišymo iškart dėkite VANDEX PLUG į paruoštą ertmę. Stipriai įspauskite mišinį ir tvirtai laikykite (apie 30 sekundžių).
- Laikykite mišinį stipriai įspaustą ir nejudinkite, kol sukietės.
- Nuvalykite medžiagos perteklių.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Išvaizda	milteliai
Spalva	pilka
Santykinis tankis	apie 1.2 kg/l
Komponentai	vienkomponentis
Naudojimo temperatūra	nuo + 5°C iki + 25°C (aplinkos ir paviršiaus temperatūra)
Sunaudojimo laikas	apie 30 sekundžių
Pakuotė	5 kg, 15 kg plastikiniai kibirai
Saugojimas	12 mėnesių

## SVEIKATA IR SAUGUMAS

VANDEX PLUG sudėtyje yra cemento. Dirgina odą. Gali pažeisti akis.

Neįkvėpkite dulkių. Venkite kontakto su oda ir akimis. Kontakto su akimis atveju, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Vilkėkite tinkamas pirštines ir akių/veido apsaugą.

Detalesnei informacijai žiūrėkite Saugos Duomenų Lapus.

**Vandex**<sup>®</sup>  
BETONO APSAUGA IR HIDROIZOLIACIJA

Tiekėjas: UAB „ALTIS LTD“  
Europos pr. 71, Kaunas LT-46333  
Tel./Faks.: +370 37 244806  
Tel.: +370 607 66651  
el. paštas: prekyba@altis.lt www.altis.lt