

## ULTRACRETE Post Fix

*Greitai stingstantis ankeravimo mišinys*

### Savybės ir privalumai

- Greitai sustingsta – nereikia ilgam stabdyti eismo.
- Ekonomiškas.
- Sustingsta per 15 minučių (priklausomai nuo temperatūros).
- Sunaudojamas per 5-10 minučių (priklausomai nuo temperatūros).
- Patogus naudoti sunkiai prieinamose vietose, skubiam remontui.
- Skirtas profesionaliam naudojimui.



### Panaudojimas

Ultracrete Post Fix – greitai stingstantis mišinys, skirtas ženklų, tvorų, elektros ir telefono stulpų, apšvietimo stulpų, stacionarių greičio matuoklių ir kitų kelio konstrukcijų įtvirtinimui.

Ultracrete Post Fix tiekiamas 25kg plastikiniuose maišuose, kuriuose yra dvi pakuotės: 10mm frakcijos užpildo pakuotė ir specialaus cementinio mišinio pakuotė. Sumaišius abu komponentus papildomai reikia įpilti vandens, kad būtų gautas tvirtas, greitai stingstantis mišinys.

### Paruošimas

Mišinio reikia paruošti tiek, kad galima būtų sunaudoti per 4 minutes. Visi paviršiai turi būti švarūs, be jokių sukibimą silpninačių teršalų tokių, kaip tepalai, riebalai, dulkes ir kt. Atskilusias betono dalis, atplaišas reikia nudaužyti iki tvirto pagrindo, kad būtų užtikrintas patikimas sukibimas. Remontuojamą paviršių reikia gerai įmirkyti vandeniu, pašalinant vandens perteklių.

### Maišymas

Į maišyklę arba maišymo indą įpilkite 2,5 litro švaraus vandens. Į vandenį lėtai pilkite sausą produktą. Maišykite 3 minutes. Sumaišytas produktas turi būti betono konsistencijos.

**Svarbu:** nepilkite vandens daugiau nei nurodyta. Papildomai galima įpilti ne daugiau kaip 0,27 litro vandens, kad būtų gauta tinkama konsistencija.

Pirmiausia sumaišomas užpildas su cementiniu Ultracrete Post Fix komponentu. Į gautą mišinį įpilama 1,75 litro vandens ir vėl atidžiai išmaišoma. Jei reikia papildomai pilti vandens, galima pilti tik tiek, kad bendras vandens kiekis mišinyje neviršytų 2,5 litro. Pilant vandenį reikia pastoviai maišyti, kol bus gauta vienalytė konsistencija. Vandens perteklius lėtina mišinio rišimąsi, mažina galutinį atsparumą gniuždymui ir gali sąlygoti susitraukimus bei skilinėjimą.

### Remontavimas

Sumaišytą Ultracrete Post Fix mišinį reikia sunaudoti per 4 minutes. Atidžiai užpildykite remontuojamas siauras ertmes. Išlyginkite paviršių metaline glaistykle. Įrankius plaukite vandeniu iškart po panaudojimo.



## Techniniai duomenys

	Po 1 valandos	Po 24 valandų	Po 7 dienių
Atsparumas gniuždymui (N/mm <sup>2</sup> )	4,0	16,0	32,0

Šviežaus mišinio tankis: 2200 kg/m<sup>3</sup>  
Sunaudojimo laikas: 5-10 minučių  
Stingimo laikas: 15 minučių  
Sąnaudos: apie 12,5 litrų,  
Padengimas: su 1 maišu suremontuojamas 1 m<sup>2</sup>, kai gylis 12,5 mm.  
Spalva: rusvai pilka.

Duomenys gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Bandymai atlikti prie 20°C. Žemos temperatūros lėtina, aukštos temperatūros greitina rišimąsi.

### Pakuotė

25 kg maišas.

### Saugojimas

Ultracrete Post Fix sandėliuokite uždaroje originalioje pakuotėje, 5-30°C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio. Sandėliuokite sausoje, vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.

### Galiojimo laikas

6 mėnesiai, sandėliuojant aukščiau išvardintomis sąlygomis.

### Sveikata ir saugumas

Produkto nenaudojant laikykite talpas uždarytas. Venkite įkvėpti garų. Venkite kontakto su oda bei akimis. Naudokite apsauginę aprangą, įskaitant pirštines, akinius ir respiratorių, jei dirbate blogai ventiliuojamoje patalpoje. Produkto sudėtyje yra portlandcemenčio, kuris sumaišytas su vandeniu yra šarminis ir gali dirginti odą. Patekus į akis, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Detalesnės informacijos ieškokite Saugos Duomenų Lapuose.